

# PremiumClean

Zeer goed te reinigen, matte binnenmuurverf voor oppervlakken die zwaar worden belast.



## Materiaal

Toepassing	<p>PremiumClean is uitermate geschikt op muren en plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden. Ondanks het matte oppervlak is de verflaag uitstekend te reinigen.</p> <p>PremiumClean is bestand tegen in water oplosbare desinfecteermiddelen en daardoor ook zeer geschikt voor toepassing in gezondheidscentra, openbare ruimten en horeca.</p>
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ met water te verdunnen, milieusparend en reukarm</li> <li>■ ongevoelig voor vuilaanhechting</li> <li>■ water en vetafstotend</li> <li>■ bevat keramische vulstoffen</li> <li>■ zeer goed te reinigen</li> <li>■ eenvoudig te verwerken</li> <li>■ waterdampdoorlatend</li> <li>■ bestand tegen met water te verdunnen desinfecteer- en huishoudreinigingsmiddelen</li> </ul>
Materiaalbasis	Polyacrylaat
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standaard en ColorExpress:</b> 2½ en 10 liter</li> </ul>
Kleur	<p>Wit.</p> <p>PremiumClean is op kleur te brengen met maximaal 10% CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Benodigde hoeveelheid in éénkeer mengen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.</p> <p>Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleur met een minimale lichtreflectie van 40 en hoger. Kleur voor gebruik testen. Op één wand of aansluitende wanden steeds materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken. Bij donkere, Intensieve kleuren kan PremiumColor gebruikt worden.</p>
Glansgraad	<p>Zeer mat (conform DIN EN 13 300) 3.3 GU/60° - 2.2 GU/85° Afhankelijk van de kijkhoek kan het oppervlak zijdemat overkomen.</p>
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren.



Technische eigenschappen

**Conform DIN EN 13 300:**

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.  
Vaststofgehalte 61% in gewicht

- Natteslijtage: Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778
- Dekking: Dekking klasse 2, bij een verbruik van 8 m<sup>2</sup>/l of 120 ml/m<sup>2</sup>
- Maximale korrelgrootte: fijn (< 100 µm)
- Soortelijke massa: ca. 1,34 g/cm<sup>3</sup>

Attentie

**Tips voor het schoonmaken:**

Geschikt voor het schoonmaken van de verflaag zijn vrijwel alle, met water te verdunnen, huishoudelijke reinigingsmiddelen die niet gekleurd zijn. Gebruik een zachte en schone microvezeldoek.

Vooraf, op een onzichtbare plaats, de werking en verdraagzaamheid van het reinigingsmiddel testen. De aangegeven mengverhouding aanhouden. Geen schuurmiddel gebruiken. Afhankelijk van kleur en intensiviteit van het schoonmaken kan een licht poederen ontstaan. Het intensief reinigen mag pas na minimaal 14 dagen drogen van de verflaag plaatsvinden.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

## Verwerking

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle voorkomende ondergronden binnen.

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Vorbereiding van de ondergrond

**Pleisters van de mortelgroepen PII en PIII/drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 2 N/mm<sup>2</sup>**

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

**Gipspleisters van de mortelgroep PIV/drukvastheid conform DIN EN 13279 met min. 2 N/mm<sup>2</sup>**

Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

**Gipsbouwplaten**

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

**Gipskartonplaten**

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

**Beton**

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

**Cellenbeton**

Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

**Kalkzandsteen of baksteen**

Zonder voorbehandeling schilderen.

**Goed hechtende verflagen**

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

**Niet goed hechtende verflagen**

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

**Lijmverflagen**

Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

**Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel**  
Primerlaag CapaPrim Decor

**Niet goed hechtend behang**

Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

**Oppervlakken met schimmel**

Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen

**Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet**

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

**Hout en houtachtige oppervlakken**

Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.

**Kleine beschadigingen**

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless/spuitapparaatuur.

**Airless spuitapparaatuur**

spuihoek 40° - 50°  
nozzle 0,017-0,019"  
druk 140-160 bar

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag PremiumClean aanbrengen, onverdund of verdund met maximaal 5% water. Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Bij het aanbrengen met de rol op gladde ondergronden een kortharige rol (13 mm) gebruiken. PremiumClean gelijkmatig aanbrengen en in één richting narollen.

Verbruik

8 m<sup>2</sup>/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog, te belasten en te reinigen na ca. 14 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

De verf bij de toepassing van airless spuitapparaatuur goed doorroeren en zeven.

Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie. In gevoelige ruimten AmphiSilan Putzfestiger toepassen.

In combinatie met koperzouten kan PremiumClean tot bruinverkleuring leiden.

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

**Conform EU-richtlijn**

**Enkel voor professioneel gebruik**

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, titaandioxyde, silicaat, was, water, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

**DAW Belgium bvba**

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: [info-tech@daw.be](mailto:info-tech@daw.be)

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)