

PRODUCT DATA

SECCO SUPER

OMSCHRIJVING

Hydrofoobeermiddel op basis van polysiloxanen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Waterafstotend - waterdampdoorlaatbaar (ademend) - kleurloos - brengt geen kleurverandering van de ondergrond met zich mee - mag op recent droog metselwerk aangebracht worden.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Het waterafstotend behandelen van poreuze muren (baksteen, beton, cement, etc.).

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Transparant
Kleur:	Kleurloos
Massa:	± 0,8 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ± 5% In gewicht: ± 5%
Vlampunt:	> 39°C
VOC-gehalte:	Max. 790 g/l

Rendement

Theoretisch:	1 - 4 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De zo droog mogelijke buitenmuren vooraf reinigen en ontstoffen met een borstel. Barsten en spleten moeten vooraf opgestopt worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Onverdund aanbrengen tot verzadiging (= gedurende enkele seconden een nat uitzicht); bij voorkeur een tweede laag aanbrengen binnen de 15 minuten om een betere impregnatie te bekomen.
Roller:	Onverdund aanbrengen met langharige wollen rol.
Luchtspuit:	Kan met handdrukpomp verspoten worden.
Reinigen:	White spirit.

APPLICATIE CONDITIES

Droog weer, op zo droog mogelijke buitenmuren.

OPMERKINGEN

- Niet-poreuze oppervlakken (glas, aluminium, blauwe steen, geverniste baksteen, etc.) zorgvuldig van de spuitnevel of spatten Secco afschermen.
- Secco Super alleen aanbrengen op een niet-geschilderde steenachtige of cementhoudende ondergrond. De ondergrond moet poreus zijn.
- Kan overschilderd worden met Murfill of Paracem.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

SECCO SUPER

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com