



**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®**  
**INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6**  
**9052 GENT – BELGIUM**

**12**

**018/CPR/130701**

**EN 998-2**

**P.T.B.-CEL**

**Droge metselmortel voor normaal gebruik/Prestatiemortel/binnen en buiten**  
**Mortier à maçonner sec à usage courant/mortier performant/intérieur et extérieur**  
**Trocken Mauermörtel für allgemeine Verwendung/nach Eignungsprüfung/Innen und Außen**  
**Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use**

**Dunbed/Couche mince/Dünnbettmörtel/Thin layer masonry mortar – TYPE T**

|                                                                                     |                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Druksterkte/Compression/Druckfestigkeit/Compressive strength                        | N/mm <sup>2</sup>                    | 11         |
| Afschuiving/Cisaillement/Anfangsscherfestigkeit/Initial shear strength              | N/mm <sup>2</sup>                    | 0,3 (TV)   |
| Chloridgehalte/Teneur en Chlorures/Chloridgehalt/Contents of chloride               |                                      | max. 0,02% |
| Brandweerstand/Résistance au feu/Brandverhalten/Reaction to fire                    |                                      | A1         |
| Waterabsorptie/Absorption d'eau/Wasseraufnahme/Water absorption                     | kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> | 0,18       |
| Waterdampdoorlatendheid                                                             | μ                                    | 5/20 (TV)  |
| Perméabilité à la vapeur d'eau/Wasserdampfdurchlässigkeit/Water vapour permeability | W/m.K                                | 0,47 (TV)  |
| Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique                                    |                                      |            |
| Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity                                             |                                      |            |
| Volumieke massa/Masse Volumique/Dichte/Density                                      | kg/m <sup>3</sup>                    | 1500-1600  |
| Duurzaamheid/Durabilité/Dauerhaftigkeit/Durability                                  |                                      | NPD        |
| Maximale korrelgrootte/Grosseur du grain/Korngröße                                  | mm                                   | 1          |
| Correctietijd/Temps de correction/Korrektionszeit                                   | min                                  | 11         |

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®  
is EN ISO 9001 gecertificeerd  
est certifiée EN ISO 9001  
is EN ISO 9001 certificated  
ist EN ISO 9001 zertifiziert  
Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat: BE 04/01432