



P.T.B.-EGALISER-EN (PLUS)

Snelnivelleringsmortel

✓ WERKT ONEFFENHEDEN WEG

✓ WORDT SNEL HARD



Is de ondergrond onvoldoende vlak, zijn er putjes of oneffenheden, dan kan je deze eerst wegwerken door te vloer uit te vlakken. Gebruik dan één van onze uitvlakmortels P.T.B.-EGALISER-EN (laagdikte tot 10 mm) of P.T.B.-EGALISER-EN PLUS (laagdikte tot 20 mm). Een minimum laagdikte van 3 mm is aangeraden.

Beide producten kennen een zeer goed zelfvervloeiend verloop en zijn snelhardend, waardoor snel verder kan gewerkt worden. Ideaal wordt ± 24 uur (bij 23°C en 5 mm dikte) na het aanbrengen van deze uitvlakmortels, deze geprimed en geverfd (afhankelijk van de grondtemperatuur en laagdikte kan deze tijd variëren).

Voor het nivelleren van magazijnen, gelieve ons te contacteren.

Voor de volledige werkwijze van toepassen van beide uitvlakmortels verwijzen we graag naar de productfiches op onze website (www.compaktuna.be).

POLYCOLORIT®

Waterdichte muurverf

✓ WEERBESTENDIGE BESCHILDERING

✓ PERFECTE, MATTE AFWERKING



Wens je niet alleen de vloer van een duurzame coating te voorzien maar eveneens je muren te renoveren, dan kunnen we POLYCOLORIT® aanbeve-

len. Deze dispersieverf voor binnen en buiten toepassingen is spatarm bij het aanbrengen, heeft een uitstekend dekkend vermogen, en een zeer goede kleurbestendigheid voor buitentoepassingen.

POLYCOLORIT® is beschikbaar in een 20-tal standaardkleuren.

Voor de volledige werkwijze van toepassen van POLYCOLORIT® verwijzen we graag naar de productfiches op onze website (www.compaktuna.be).

P.T.B.-COMPAKTUNA®

0800/92 279 - www.compaktuna.be

Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent (België)

+ 32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be

R.P.R. Gent R.P.M.

KIT P.T.B.-FLOORCOATING

Gebruiksklare, sneldrogende vloerverf



Beter bouwen begint bij
P.T.B.-COMPAKTUNA®



KIT P.T.B.-FLOORCOATING

Vloerbeschikdering voor garages & magazijnen

INHOUD VAN DEZE KIT

✓ GEBRUIKSKLARE, SNELDROGENDE VLOERVERF

✓ DUURZAME COATING



- 2,5 L voorstrijkmiddel P.T.B.-PRIMER PU
- 5 L vloerverf P.T.B.-FLOORCOATING
- 0,5 L verdunner P.T.B.-FLOORCOATING THINNER
- 2 solvent-resistente verrollen.

Met deze kit kan u ± 20 m² vloerbeschikdering volledig afwerken.

VOORBEREIDING

Er wordt steeds gewerkt op een stabiele, zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond die vrij is van losse delen en vrij van kalkuitbloeiingen. De ondergrond moet bovendien voldoende droog zijn en volledig uitgehard. De betonvloer moet minstens 8 tot 12 weken oud zijn. Vloeren die regelmatig geschuurd worden met oliebevattende zeep grondig schuren met een hete soda oplossing en laten opdrogen. Niet geschikte ondergronden zijn ondergronden die onderhevig kunnen zijn aan opstijgend vocht, polybeton, en beton die behandeld is met curing compound. Niet toepassen bij olievlekken die diep in de vloer gedrongen zijn, deze kunnen hechtingsverlies veroorzaken.

✓ GRONDLAAG



Is de ondergrond onvoldoende vlak, en dient deze eerst uitgevlakt te worden, gebruik dan één van onze uitvlakmortels P.T.B.-EGALISER-EN (laagdikte tot 10 mm) of P.T.B.-EGALISER-EN PLUS (laagdikte tot 20 mm) - zie verder.

AANBRENGEN GRONDLAAG

P.T.B.-PRIMER PU wordt aangebracht met de solvent-resistente rol uit de doos. De primer wordt in één laag aangebracht. Bij minder poreuze ondergronden niet te veel primer aanbrengen (dikke lagen dient u te vermijden). De primerlaag is kleefvrij na 1 tot 4 uur. Binnen de 48 uur moet u het oppervlak voorzien van de verflaag.

AANBRENGEN VERFLAAG

Met de tweede solvent-resistente rol gaat U de P.T.B.-FLOORCOATING aanbrengen. De verf is kant-en-klaar, dient alleen opgeroerd, en kan vervolgens uitgestreken worden. Zorg voor voldoende verluchting

✓ VERFLAAG



en ventilatie van de lokalen, zodat de solventen in de verf niet in het lokaal blijven hangen. Zodra de eerste laag is aangebracht, kan je de rolborstel uitspoelen met P.T.B.-FLOORCOATING THINNER. Na minstens 14 uur drogen, inspecteer je het resultaat. Kleine oneffenheden worden weggeschuurd met fijn schuurpapier. Nadien kan met P.T.B.-FLOORCOATING THINNER het oppervlakte, daar waar nodig, gereinigd worden. Een tweede laag verf wordt aangebracht binnen de 36 uur. Na 4 tot 8 uur is de vloer kleefvrij, en na 20 uur is de vloer beloopbaar. De volledige weerstand wordt bereikt na 4 dagen.

P.T.B. FLOORCOATING is beschikbaar in de kleuren groen, rood en grijs.



Voor de volledige werkwijze van toepassen van P.T.B.-FLOORCOATING verwijzen we graag naar de productfichesoponzewebsite (www.compaktuna.be).