



Características

POLYCOLORIT® se aplica como sellador impermeable con gran resistencia a cambios climáticos para casas, naves industriales, garajes, fábricas, etc.

Además de ser fácilmente manejable, POLYCOLORIT® deja un acabado perfecto, consiguiendo mejores resultados si la superficie a tratar está limpia, sin polvo y elementos sueltos.



Instrucciones de uso

Es imprescindible aplicar una capa base compuesta por 2 partes POLYCOLORIT®/1 parte de agua. Se deja secar, para a continuación aplicar dos capas de producto PURO.

En casos de paredes con humedad o salitre, primeramente deben eliminarse todo tipo de restos, y aplicar una capa base compuesta por: 1 parte de agua + 1 parte de cemento blanco, mezclados previamente, a los que se les añadirá 2 partes de POLYCOLORIT®.

La segunda capa se empleará el producto PURO.

También puede utilizarse POLYCOLORIT® para crear superficie repelentes al agua, protegerlas del agua o del polvo, o para cubrir baldosas en pasos peatonales. Para este uso recomendamos una capa base, dos capas con cemento y la última se aplica con POLYCOLORIT® puro.



Relación de mezcla	Consumo	Embalaje
Capa base: diluir con ± 33 % de agua Capa de acabado: puro	Capa base: ± 0,10 l./m ² Capa de acabado: ± 0,15 l./m ²	Botes de 0,70 l., 3 l., 60 l. y 7,20 l.
Color(es)	Tiempo de secado	Temperatura de uso
Carta de 22 colores	2 a 5 horas	+ 5°C hasta + 30°C