



Caractéristiques

IMPERPLAST®-WA est à base d'eau et sera appliqué sur des parois poreuses et verticales.

IMPERPLAST®-WA est utilisé comme protection, des bâtiments, éléments de constructions et matériaux. Sans changer la structure l'apparence ou la couleur du support traité, celui-ci devient hydrophobe, auto-rinçant, résistant au gel. IMPERPLAST®-WA protège ainsi contre la pluie battante, la neige, l'infiltration, l'efflorescence, l'effritement et améliore également l'isolation thermique des murs. IMPERPLAST®-WA ne forme pas de film, mais il crée, dans la profondeur du matériau traité, un réseau extrêmement fin d'une grande durabilité. Cette fine structure hydrophobe possède une QUALITE DE VENTILATION par laquelle la respiration de la construction est conservée.

Mode d'emploi

Support

La surface à traiter doit être saine, ferme, libre de poussière et propre. Lézardes ou fissures doivent être réparées au préalable et le mortier ou la matière de remplissage doit être sec. L'application se fera d'avantage par temps sec, si possible, pendant la saison ensoleillée et chaude ou bien sur les heures de midi. Par temps de pluie ou de brouillard un tel travail est à déconseiller.

Mise en œuvre

IMPERPLAST®-WA est applicable à la brosse, au pistolet, et par immersion. L'émulsion, placée à la brosse ou au pistolet, sera employée pure, non diluée. Les surfaces doivent être imprégnées en une fois, uniformément et amplement, jusqu'à saturation. Une seule couche est suffisante. Un deuxième traitement est superflu et à déconseiller.

Immersion

Pour le traitement de tuiles on procède de préférence par l'immersion. Si l'on veut utiliser IMPERPLAST®-WA pour l'immersion, cette émulsion sera mélangée alors avec de l'eau. Donc mélanger 1 L d'IMPERPLAST®-WA avec 3L d'eau. Le temps d'immersion sera de 10 à 15 secondes pour obtenir un résultat efficace.

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Non dilué Immersion: ajouter 300 % d'eau	Suivant la structure de la surface et la nature du support: 0,25 L à 1 L/m ²	5 L et 10 L
Couleur	Durabilité	Température d'application
Incolore	Selon le type de surface et les conditions d'exposition: 4 à 10 ans	Journées chaudes

Temps de séchage

Dépend des conditions météorologiques et de la nature du support. En général le traitement devient totalement actif après 12 à 24 heures. La preuve d'un bon résultat se montrera si la surface rejettera l'eau en forme de petites gouttes ou perles d'eau, qui découlent sans pénétrer dans le mur. Une surface lisse se rincera de soi-même et un support rugueux, comme de crépi, peut être rafraîchi simplement par jet d'eau.

Durabilité

Selon le type de surface et les conditions météorologiques la durée de protection peut varier de 4 à 10 ans.

Conservation

IMPERPLAST®-WA doit être conservé dans son emballage d'origine.

Consommation

Suivant la structure de la surface et la nature du support: 0,25 à 1 L/m². Disponible en emballage de 5 L et 10 L.

