



 0333
<p>KERNEOS 8, rue des Graviers F-92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX TEL : +33 1 46 37 90 00 – FAX : +33 1 46 37 92 00 USINE : Dunkerque</p>
<p>13 0333-CPR-8401 Ciment d'aluminates de calcium EN 14647 – CAC</p>
<p>Préparation de béton, mortier, coulis, etc. Les performances déclarées sont définies par la désignation du ciment</p>

Eigenschappen

Aluminaatcement is een cement op basis van calciumaluminaten in tegenstelling tot Portlandcement dat calciumsilicaten bevat.

Deze aluminaten laten geen kalk vrij tijdens de hydratatie en geven aan aluminaat beton en mortel de volgende speciale eigenschappen:

- snelle uitharding;
- verhoogde chemische weerstand;
- hoge slijtvastheid;
- weerstand tegen hogere temperaturen;
- binding bij koud weer;
- niet verwerken bij + 30°C en hoger.

BINDING

Begin	3h00 - 5h00
Einde	3h30 - 5h30

Verpakking

Zakken van 25 kg. De houdbaarheid is 6 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

TECHNISCHE PARAMETERS		Minimale weerstanden MPa (N/mm ²)
Drukweerstand	na 6h	30
	na 24h	50
	na 28 dagen	60
Buigweerstand	na 6h	4
	na 24h	5
	na 28 dagen	6,5

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432