




SEAL-ALL® XT 8

Krachtige elastische lijmkit
en constructieve voegkit



Eigenschappen



Gebruiksklare lijm- en voegkit (MS POLYMEER) voor allerlei bouw- en constructietoepassingen.

- Zeer goede hechtingseigenschappen op alle materialen (behalve PE en PP) zonder primer
- Verlijmen en afdichten met 1 product
- Blijvend flexibele hechting
- Hoge UV- en schimmelbestendigheid
- Krimpvrije uitharding
- Kleeft ook op een natte ondergrond en onder water
- Toepasbaar binnen en buiten
- Snelle uitharding
- Zeer goede verwerkbaarheid

TECHNISCHE PARAMETERS

Verspuitbaarheid:	5bar/3mm/23°C	140g/min
Huidvorming:	23°C 50% R.V.	8 minuten
Kleefvrij:	23°C 50% R.V.	25 minuten
Doorharding:	23°C 50% R.V.	24h
		3,9 mm
		48h
		5,1 mm
		72h
	96h	6,7 mm
Volumekrim na uitharding		<3%
Hardheid	DIN 53505	58 shore A
Treksterkte		2,61 N/mm ²
Scheursterkte	DIN 53507	73 N/cm
Thermische stabiliteit		-30°C tot 95°C
Piek 155°C		max 30 minuten
Rek bij breuk	DIN 53504	> 350%
Bevat geen isocyanaten		niet giftig; reukloos
		Zeewater- en chloorbestendig
		Weerstaat trillingen

Bevat Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)etyleendiamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethyleendiamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Uitharding	Verbruik	Verpakking
3 mm per 24 h	Voegen van 10 x 10 mm ± 3 lopende meter per koker Voegen van 5 x 5 mm ± 12 lopende meter per koker	12 kokers van 290 ml per karton
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs, wit, zwart en transparant	Huidvorming na ± 8 minuten	+ 5°C tot + 40°C

Toepassingen

- Voor het verlijmen en afdichten van metalen, kunststoffen, tegels, beton, glas en hout.
- Voor de tegelzetter, schrijnwerker, sanitaire installateur, dakwerker en monteur.
- Verlijmen van spiegels.
- Verlijmen en afdichten van vette houtsoorten zoals teak.
- Verlijmen van zink, aluminium en lood.
- Verlijmen op polystyreen en PVC.
- Ook voor moeilijke toepassingen zoals het verlijmen van gepoedercoat metaal, polycarbonaat, epdm rubber, roofing, en verlijmingen onder water uitermate geschikt.
- Geschikt voor het afkitten van natuursteen zonder vlekvorming.
- Geschikt voor contact met voedingswaren.
- Ook geschikt voor toepassingen die nadien worden overschilderd (na uitharding).

Gebruiksaanwijzing

- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
- De gewenste opening aan de spuitmond afsnijden.
- Gebruik een standaard siliconenpistool of pneumatisch kitpistool.
- Aanbrengen op een zuivere en vetvrije ondergrond.
- Bij verlijmen van spiegels, lijmbanen verticaal aanbrengen.
- Voor het gladstrijken van voegen kan een alcoholoplossing gebruikt worden.

Verpakking

- 1 koker is 290 ml
- 12 kokers per doos

Bewaring

- Minimum 12 maanden in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden.
- Droog en vorstvrij bewaren.

