



P.T.B.-PRIMER GR

Imprimación adhesiva, de uso inmediato y secado rápido



Campo de aplicaciones

1. Como capa inferior (imprimación) y aglutinante para aplicaciones en tabiques y suelos de superficies no absorbentes y lisos como azulejos, terrazo, granito, baldosas y adoquines de cerámica, hormigón para todo tipo de trabajos de enlucidos sobre cal, yeso y cemento y para todo tipo de adhesivos en base de cemento.
2. Como aglutinante para P.T.B.-EGALISER-EN (PLUS) sobre superficies no absorbentes y para igualación capa por capa.

P.T.B.-PRIMER GR se puede usar tanto en interiores como en exteriores y es además aplicable sobre bloques de hormigón, pladur, madera y metal.



Propiedades del producto

- Aglutinante de secado rápido.
- Produce un puente de unión sobre fondos lisos y compactos.
- Resistente a la disolubilidad y de poco olor.
- Salpica poco durante la aplicación.
- Disminuye la porosidad, protege los cementos colas y la mezclas de nivelación contra una deshidratación rápida del agua disminuyendo así la aparición de grietas de contracción. Prolonga el tiempo expuesto para la cola y mejora la adhesión del mortero de nivelación y de los cementos colas.
- Color de control rojo.
- Aplicar en una capa.
- Utilizable en interiores y exteriores.
- Masa volumétrico 1,48kg/L.
- Resistente al agua.




Requisitos para la base

La superficie debe de estar seca, limpia, estable, sana y libre de polvo y grasas. Partes sueltas, restos de colas no resistentes al agua, restos de colas repelentes al agua y contaminantes deben ser eliminados cuidadosamente.

Soleras de cemento no puedan contener más de un 3% de humedad restante (Concentración de carburo).

Sobre superficies lisas de hormigón (como polyhormigon) u hormigón tratado con productos de fraguado, se debe eliminar previamente la capa superior lisa de forma mecánica mediante lija o atacar químicamente, desengrasar y limpiar a fondo.



Proporción de la mezcla	Consumo	Embalaje
sin diluir	+/- 0,15 a 0,25 kg/m2 según porosidad del fondo	5kg ó 3,38 L 15kg ó 10,14L
Color	Tiempo de secado	Temperatura durante utilización
Rojo	+/- 1 hora	+5° hasta +30°

En el caso que P.T.B.-PRIMER GR se aplique sobre cerámica repelente al agua, se debe eliminar la capa de la superficie repelente al agua mediante lija y limpiar posteriormente a fondo.

No aplicar sobre fondos absorbentes de humedad.

Aplicación

1. Remover PTB-PRIMER GR con cuidado o agitar dentro del embalaje antes de usar.
2. Aplicar de forma regular con un rodillo de lana, brocha o similar sobre el fondo, cubriendo y repartiendo en forma de cruz sobre toda la superficie. Evitar dejar charcos.
3. Los trabajos posteriores se podrán ejecutar directamente después del endurecimiento del P.T.B.-PRIMER GR.
4. Tiempo mínimo de espera de 30 a 60 minutos dependiendo de las circunstancias y de la porosidad de la base. En todo caso esperar hasta que el aglutinante esté seco y no esté pegajoso al tacto.

Observaciones

- No aplicar P.T.B.-PRIMER GR con temperaturas del fondo por debajo de +5° o por encima de +30°.
- La capa una vez aplicada y endurecida se debe proteger contra la suciedad.
- Limpiar las herramientas con agua directamente después de su uso.
- P.T.B.-PRIMER GR no es adecuado para su uso en circunstancias de humedad continua, como p.e. piscinas o similares, y cuando se trata de fondos absorbentes de humedad.
- P.T.B.-PRIMER GR es adecuado para suelos radiantes.
- No utilizar sobre yeso o bases de anhidrite.
- Al aplicar una cantidad escasa (un espesor muy reducido de la capa) se puede enarenar la superficie del aglutinante. Se aplicará siempre una cantidad generosa.

Embalaje

La inalterabilidad es de 24 meses dentro del embalaje original, almacenado en lugar seco y protegido de heladas, y con temperaturas no de forma continua por encima de los +30°.

