



Produkt Daten
Floorify® Rigid Vinyl Dielen und Fliesen
 Klick-

ausführung: 1/09/2017

DE

Parameter Norm Leistungsmerkmale

Abmessungen und grundlegende Informationen

		Dielen	Fliesen	
Breite:	ISO24337	225	mm 600	mm
Laenge:	ISO24337	1524	mm 900	mm
Anzahl Dielen oder Fliesen pro Verpackung:		8	pc 4	pc
m2 pro Verpackung:		2,74	m2 2,16	m2
Gewicht pro Verpackung:	ISO23997	22	kg 17,6	kg
Gesamtdicke:	ISO24337	4,5	mm 4,5	mm
Dicke der Nuttschicht:	EN429	0,55	mm 0,55	mm
Kern:		Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core		
Oberflaechen-Finish:		Kratzer- und Fleckenschutz dank Floorify® Silent Touch-Technologie		
Verlegemethode:		Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz		

Werksgarantie



Beanspruchungsklasse: ISO10582 33












CE: EN 14041 DoP FF001

Garantie: Verwendung im Wohnbereich: 25 Jahre

Technische Daten

		Normanforderungen	Floorify®-Ergebnisse
	Verschleissverhalten:	EN13329, Anhang E	≥ 2.000 Umdrehungen
			≥ 3.000 Umdrehungen - AC3
	Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1.200 mm
			In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: 1.800 mm - IC3
	Resteindruck	ISO24343-1	≤ 0,1 mm
			Keine sichtbare Veraenderung in Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage
	Fleckenbestaendigkeit:	EN423	Gruppe 1 und 2: Grad 5; Gruppe 3: Grad 4
			Gruppe 1 und 2: Grad 5; Gruppe 3: Grad 4
	Farbenlichtechtheit:	ISO 105-B02:1994, Methode 3a	Mindestens 6
			> 6
	Brandklasse:	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Massstabilitaet:	EN ISO23999 6 Stunden bei 80 °C	≤ 0,25 %
			≤ 0,05 %
	Zugfestigkeit der Verbindung:	ISO24334	Längs: > 1 kN/m Quer: > 1,5 kN/m
			Längs: > 9 kN/m Quer: > 9 kN/m

	Verhalten an einem Moebelfuss:	EN424	Fuss 0,1 mm / 32 kg	Keine sichtbare Veraenderung
	Stuhlrollenfestigkeit:	EN425	> 25.000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen	Keine sichtbare Veraenderung in Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage
	Rutschhemmung:	EN13893		DS
	Quellung - Kommerziel:	ISO24336	≤ 18 %	0%
	Waermeleitfaechtigkeit:	EN12667	< 0,15R (m² K/W)	0,0686R (m² K/W) (In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage)
	Fussbodenheizung Kompatibel:	Verlegbar auf allen standardmaessigen Fussbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar auf Heizfilmen bzw. Heizfolien		
	Trittschalldämmung	ISO712	ΔLw18Db	In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: Δ Lw21Db (Δ Llin10Db)
Gefährliche Substanzen				
	Formaldehyd-Emissionen:	EN14041	E1	
	TVOC 28 Tage:	< 1.000 µg/m³	< 10 µg/m³	
	Emissionen in der Raumluft	Erlass Nr. 2011-321	A+	
	REACH	Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen		
	Weichmacher	DOPT - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei		

Floorify NV behält sich das Recht für Änderungen an Material und Strukturen vor, sofern diese die Qualität erhöhen



Floorify NV, Noordstraat 140, B-8800 ROESELARE, BELGIEN - E-Mail: sales@Floorify.com - T+32 475 760351 oder +32 473 65 18 21