

















Produkt daten
Floorify® Rigid Vinyl Planken und Fliesen
click

Ausführung: 1/07/2018

Parameter	Norm	Performance	
		Planken	Fliesen
Breite:	ISO24337	178	mm
Länge:	ISO24337	1219	mm
Anzahl Planken oder Fliesen pro Verpackung:		12	pc
m ² pro Verpackung:		2,6	m ²
Anzahl Kartons pro Palette			
Anzahl Paletten pro 20 foot Container			
Gewicht pro Verpackung:	ISO23997	19,9	kg
Gesamtstärke:	ISO24337	4	mm
Stärke der Nutzschicht:	EN429	0,4	mm
Kern:		Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core	
Oberflächen-Finish:		Kratzer- und Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technology	
Verlegemethode:		Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz	
 Beanspruchungsklasse:	ISO10582	32	
 CE:	EN 14041	DoP FF001	
Garantie:	Verwendung im Wohnbereich:	20 Jahre	
 Verschleissverhalten:	EN13329, Anhang E	Normanforderungen ≥ 1200 Umdrehungen	Floorify®-Ergebnisse ≥ 1600 Umdrehungen - AC3
 Stoßfestigkeit:	EN13329	≥ 1.200 mm	In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: 1.800 mm - IC3
 Resteindruck:	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage
 Fleckenbeständigkeit:	EN423	Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4	Gruppe 1, 2 und 3: Note 5
 Lichtechtheit:	ISO 105-B02:1994, Methode 3a	Mindestens 6	> 6

	Brandklasse:	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Maßstabilität:	EN ISO23999 6 Stunden bei 80 °C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Zugfestigkeit der Verbindung:	ISO24334	Längs: > 1 kN/m Quer: > 1,5 kN/m	Längs: > 4,5 kN/m Quer: > 4,5 kN/m
	Verhalten an einem Möbelfuß:	EN424	Fuß 0,1 mm / 32 kg	Keine sichtbare Veränderung
	Stuhlrollenfestigkeit:	EN425	> 25.000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen	Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage
	Rutschhemmung:	EN13893 DIN 51130:2014		DS R10
	Quellung - Kommerziel:	ISO24336	≤ 18 %	0%
	Wärmeleitfähigkeit:	EN12667	< 0,15R (m² K/W)	0,0660R (m²K/W) (0,012 + 0,0540 Comfort-Unterlage)
	Fußbodenheizung Kompatibel:	Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar auf Heizfilmen bzw. Heizfolien		
	Trittschalldämmung:	ISO712	DLw18Db	In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: D Lw20Db

Dangerous Substances

	Formaldehyd-Emissionen:	EN14041	E1	
	TVOC 28 Tage:	< 1.000 µg/m³	< 10 µg/m³	
	Emissionen in der Raumluft:	Erlas Nr. 2011-321	A+	
	REACH:	Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen		
	Weichmacher:	DOPT - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei		

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen



Floorify NV, Noordstraat 140, B-8800 ROESELARE, BE E-Mail: sales@Floorify.com -T+32 475 760351 oder +32 473 65 18 21