



Wall Indoor – Plafonds

Peintures pour l'intérieur



	AQUAFIX	HYDROFOND	HYDROPRIM	SUPERMAT PLAFOND	LIBOMAT	SOFTMAT	HYDROMAT+
Brillance	-	satiné	mat	mat profond 85°-2 Gn	mat profond 85°-2 Gn	mat velouté 85°-3 Gn	mat 85°-< 3 Gn
Recouvrable après (à 20°C)	4-8 h	5 h	12 h	5 h	5 h	4 h	4 h
Temps de séchage (à 20°C)							
- Hors poussière	15 min	5 min	5 min	30 min	30 min	30 min	30 min
- Hors poisse	-	-	-	-	-	-	-
- Sec	-	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h
Rendement théorique	± 5-6 m²/L	± 10-12 m²/L	± 8-10 m²/L	± 8-10 m²/L	± 10-12 m²/L	± 10-12 m²/L	± 8-10 m²/L
Lavabilité selon la norme ISO 11998 - méthode nr. 2	-	-	classe 1	-	classe 1	classe 1	classe 1
Tenue de teinte et de brillance	-	bonne	bonne	très bonne	très bonne	très bonne	bonne
COV	< 5 gr/L (Cat. A/h)	< 20 gr/L (Cat. A/g)	< 20 gr/L (Cat. A/g)	< 20 gr/L (Cat. A/g)	< 25 gr/L (Cat. A/a)	< 28 gr/L (Cat. A/a)	< 25 gr/L
Epaisseur recommandée	-	50-60 microns	50-60 microns	50-60 microns	50-60 microns	50-60 microns	-
Extrait sec							
- En volume	18 (± 2) %	44 (± 2) %	48 (± 2) %	43 (± 2) %	44 (± 2) %	47 (± 2) %	43 (± 2) %
- En poids	16 (± 2) %	61 (± 2) %	66 (± 2) %	62 (± 2) %	61 (± 2) %	64 (± 2) %	61 (± 2) %
Densité	1,03	1,42	1,52	1,48	1,45	1,56	1,45



Wall Indoor – Murs

Peintures pour l'intérieur



	HYDROPRIM	LIBOPRIM	ACRYLON FILLER MFR	LIBOMAT	SOFTMAT	LIBODUR	ACRYLON	ACRYLON GLOSS	HYDROMAT+	LIBOCLEAN	LIBOCLASS
Brillance	mat 85°-10 Gn	mat profond	-	mat profond 85°-2 Gn	mat velouté 85°-3 Gn	mat velouté 85°-16 Gn	satiné 85°-18 Gn	brillant 60°-79 Gn	mat 85°-< 3 Gn	satin léger 85°- < 7 Gn	mat 85°-< 3 Gn satin 85°-> 10 Gn
Recouvrable après (à 20°C)	12 h	4-5 h	16 h	5 h	4 h	4-5 h	4 h	6 h	4 h	4 h	4 h
Temps de séchage (à 20°C) - Hors poussière - Hors poisse - Sec	5 min ± 15 min -	5 min 15 min 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h	30 min - 2 h
Rendement théorique	± 8-10 m²/L	± 8-10 m²/L	± 5-7 m²/L	± 10-12 m²/L	± 10-12 m²/L	± 10-12 m²/L	± 10-12 m²/L	± 10-12 m²/L	± 8-10 m²/L	± 10-12 m²/L	± 8-10 m²/L
Lavabilité selon la norme ISO 11998 - méthode nr. 2	classe 1	classe 2	-	classe 1	classe 1	classe 1	classe 1	-	classe 1	classe 1	classe 1
Tenue de teinte et de brillance	bonne	bonne	très bonne	très bonne	très bonne	très bonne	très bonne	très bonne	bonne	bonne	bonne
COV	< 20 gr/L (Cat. A/g)	< 5 gr/L (Cat. A/g)	< 25 gr/L (Cat. A/c)	< 25 gr/L (Cat. A/a)	< 28 gr/L (Cat. A/a)	< 30 gr/L (Cat. A/a)	< 30 gr/L (Cat. A/c)	< 55 gr/L (Cat. A/c)	< 25 gr/L	< 20 gr/L (Cat. A/a)	< 25 gr/L
Epaisseur recommandée	50-60 microns	50-60 microns	-	50-60 microns	50-60 microns	50-60 microns	50-60 microns	50-60 microns	-	-	-
Extrait sec - En volume - En poids	48 (± 2) % 66 (± 2) %	48 (± 2) % 81 (± 2) %	50 (± 2) % 66 (± 2) %	44 (± 2) % 61 (± 2) %	47 (± 2) % 64 (± 2) %	44 (± 2) % 60 (± 2) %	46 (± 2) % 60 (± 2) %	43 (± 2) % -	43 (± 2) % 61 (± 2) %	40 (± 2) % 50 (± 2) %	44 (± 2) % 61 (± 2) %
Densité	1,52	1,70	1,45	1,45	1,56	1,39	1,35	1,25	1,45	1,21	1,45