



WOOD

Peintures pour boiseries



	RESOPRIM-AQUA	PRIMER RESIT PLUS	RESOMAT-AQUA	SATILUX-AQUA	SATILUX-U-EXTREME
Brillance (60° Gn)	satiné léger	mat satiné	mat 85°-15 Gn	satiné 60°-20 Gn	satiné 60°-35 Gn
Recouvrable après (à 20°C)	min. 4 h	18 h	min. 8 h	min. 8 h	16h
Temps de séchage (à 20°C)					
- Hors poussière	30 min.	1,5 h	1 h	après 1 h	1 h
- Hors poisse	-	2,5 h	-	-	4 h
- Sec	2 h	14 h	6 h	après 6 h	7 h
Rendement théorique	± 10-12 m ² /L	± 10-12 m ² /L	± 9-10 m ² /L	± 9-12 m ² /L	± 12 m ² /L
Tenue de teinte et de brillance	-	-	très bonne (pour intérieur)	très bonne (pour intérieur)	très bonne (pour extérieur)
COV	< 100 g/L	< 350 g/L (prêt à l'emploi)	< 130 g/L	< 95 g/L	< 450 g/L
Epaisseur recommandée	40 - 50 microns	40 - 60 microns	40 - 50 microns	40 - 50 microns	40 - 60 microns
Extrait sec					
- En volume	36 (+ 2)%	58 (+ 1)%	35 (+2)%	35 (+2)%	55 (+ 3)%
- En poids	47 (+ 2)%	76 (+ 1)%	48 (+ 2)%	48 (+ 2)%	70 (+ 3)%
Densité	1,24	1,37	1,26	1,24	1,32