

Onze technische specificaties samengevat :



	Aquafloor	Aquapox	Cryltane CF Finish	Cryltane DTS 20	Cryltane DTS 40	Cryltane DTS 60	Liboclean	Mixtane	Oxypaint SL Floor
Basis	Water	Water	Solvent	Solvent	Solvent	Solvent	Water	Solvent	Solventvrij
Glans Gardner 60°	60	40	60	20 (± 5)	40 (± 10)	60 (± 10)	< 7	60-90	60
Densiteit	1,33 kg/L	1,35 kg/L	1,35 kg/L	1.40 ± 0.05	1.35 ± 0.05	1.33 ± 0.05	1.21 ± 0.05	1,15 kg/L	1,49 kg/L
Potlife bij 20°C	2 u	2,5 u	6 u	± 5 u	± 6 u	± 6 u	-	6 u	40 min
Vaste-stof-gehalte									
• In volume	49 ± 3%	50 ± 3%	58 ± 3%	60 ± 2%	60 ± 2%	62 ± 2%	40 ± 2%	44 ± 2%	100
• In gewicht	62 ± 3%	63 ± 3%	-	74 ± 2%	75 ± 2%	74 ± 2%	50 ± 2%	-	100
VOC (onverdund)	< 50 g/L	< 50 g/L	380 g/L	< 370 g/L	< 377 g/L	< 355 g/L	< 20 g/L	480 g/L	0 g/L
Droogtijden bij 20°C	-	4 u	30 min	30 min	40 min	40 min	-	na 15 min	< 2 u
• Stofvrij	5 u	6 u	2 à 3 u	3 u	5 u	4 u	30 min	na 3 u	< 10 u
• Kleefvrij	11 u	10 u	24 u	12 u	14 u	12 u	2 u	na 12 u	24 u
Overschilderbaar	16 u	11 u	16 u	16-24 u	16-24 u	16-24 u	4 u	16 u	24 u

Onze technische specificaties samengevat :



	Aquafloor	Aquapox	Cryltane CF Finish	Cryltane DTS 20	Cryltane DTS 40	Cryltane DTS 60	Liboclean	Mixtane	Oxypaint SL Floor
Aanbevolen laagdikte µm	60-80	60-80	50	60	60	60	-	60	60
Glans- en kleurbehoud	Interieur	Interieur	Heel goed	Goed	Heel goed	Heel goed	Interieur	Uitstekend	Goed
Afwasbaarheid	Heel goed	Heel goed	-	-	-	-	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
Theoretisch rendement (60 µm droog)	± 8 m²/L	8 m²/L	6-10 m²/L	10 m²/L	10 m²/L	10 m²/L	10-12 m²/L	8-10 m²/kg	8-10 m²/L
Voedingscertificaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bacteriostatische eigenschappen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Voor een meer gedetailleerd overzicht, vraag gerust onze individuele technische fiches of onze testrapporten.