



## Hydromat+

### Description et destination du produit

**Hydromat+** est un système de peinture 2-en-1 à base, renforcé en PU, d'eau pour applications à l'intérieur sur supports minéraux. Le produit peut être utilisé aussi bien comme primaire que finition.

**Hydromat+** possède les propriétés suivantes:

- Degré de brillance mat
- Peinture de bonne adhérence, qui imprègne, fixe et isole
- Bonne lavabilité
- Bon pouvoir couvrant
- Rapide d'utilisation
- Bonne isolation des taches d'humidité et de nicotine grâce à une combinaison de résines unique
- Peu odorant

### Teinte

Toutes les teintes à partir d'une base A, B et C sur le dispenser bâtiment.

### Brillance

Mat (< 3 Gardner 85°)

### Renseignements techniques

- **Densité:** 1.45 (± 0.05) g/cm<sup>3</sup>
- **Extrait sec:** 43 (± 2) % en volume  
61 (± 2) % en poids
- **Temps de séchage:** Hors-poussière : 30 minutes  
Sec : 2 heures  
Recouvrable : après 4 heures à 20°C
- **Valeur COV:** <10 g/L
- **Lavabilité:** Classe 1: excellente (DIN 13300)
- **Rendement théorique:** ± 8 à 10 m<sup>2</sup>/L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

## Prétraitement de surface

---

La surface doit être toujours propre et sèche.

Moisissures: traiter au préalable avec **Fungex** (mode d'emploi: voir la fiche technique) suivi d'un nettoyage rigoureux.

Supports poudreux: toujours imprégner avec **Aquafix**.

Sur supports minéraux, **Hydromat+** agit comme imprégnation et isolant.

Terminer par une 2<sup>de</sup> couche pour une finition parfaite.

## Mode d'emploi

---

Application au rouleau, brosse ou pistolet.

Nettoyer le matériel immédiatement après les travaux de peinture à l'eau du robinet.

## Conditions d'application

---

**Hydromat+** peut être appliqué à une température > 8°C et une humidité de l'air maximale de 85 %. Ces conditions minimum doivent être respectées durant le séchage et la formation du film durant les 48 heures suivantes.

## Stabilité de stockage

---

Minimum 18 mois dans l'emballage d'origine et non ouvert, stocké dans un endroit sec et à l'abri du gel.

## Mesures de sécurité

---

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

*La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: [www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com)*

### **Limitation de responsabilité**

*Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.*

*Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.*