



Libopro

Beschrijving en bestemming van het product

Libopro is een projectverf voor binnenwerken, op basis van een styreen acrylaat copolymeer. Deze verf is waterafdundbaar en bestemd voor de decoratie van muren. Zij heeft een goed dekkend vermogen en is afwasbaar.

Bindmiddel

Styreen acrylaatcopolymeer.

Pigment

Titanium dioxide en diverse plamuren.

Kleur

Wit. Alle pastel kleuren.

Glans

Mat.

Technische gegevens

- **Densiteit:** 1.65 (\pm 0.05) g/cm³
- **Vaste-stof-gehalte:** 38 (\pm 2) % in volume
64 (\pm 2) % in gewicht
- **Droogtijden:** stofvrij : 30 minuten
Bij 20°C en 75% R.V. droog : 2 uur
overschilderbaar : 4 uur
- **VOC:** < 10 g/L
- **Theoretisch rendement:** 8 m²/L voor 40 micron

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij applicatie.

Oppervlaktevoorbereiding

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Indien aan het te behandelen oppervlak fouten, zoals scheuren, zouden aanwezig zijn, dewelke aanleiding kunnen geven tot waterinsijpeling, dienen deze eerst met geschikte middelen te worden verholpen. Stof en andere onzuiverheden kunnen worden verwijderd met een hogedrukspuit.

Hardnekkige aangroei van schimmels, algen of mossen, vooraf behandelen met **Fungex** (werkwijze : zie technische fiche), gevolgd door een grondige reiniging. Wachten tot volledige droging, alvorens het verfsysteem aan te brengen. Indien het nieuwe, minerale en poreuze ondergronden betreft, is het gebruik van **Aquafix** steeds aanbevolen alvorens een primer aan te brengen (werkwijze : zie technische fiche).

Gebruikswijze

Het product is klaar voor gebruik.

Aanbrengen: met borstel, roller of spuitpistool.

Airmix-aicoat:

	Materiaaldr uk (bar)	Spuitdruk (bar)	Spuitkop (inch)	Verdunning
FINISH PRO - GRACO	85	1.5-2	0.014	Niet verdund

Verdunning: gebruik leidingwater (0-10%)

Reiniging: met leidingwater

- Om tussenlaaghechtingsproblemen (bvb. vervuiling) te voorkomen, raden wij aan de volgende dispersielaag binnen de 5 dagen aan te brengen

Applicatievoorwaarden: de omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 10°C en de relatieve vochtigheid lager dan 85%.

Verdunningstabel:

	Verdunning: leidingwater
Roller	0 tot 10%
Borstel	0 tot 10 %
Spuitpistool	0 tot 5 %

Het wordt steeds aanbevolen om 2 toplagen **Libopro** aan te brengen.

Applicatievoorwaarden

Libopro verwerken op een ondergrond die minimaal een temperatuur van 10°C heeft en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 85%.

Stockagestabiliteit

Minimum 18 maanden, in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd in een droge ruimte (vorstvrij) bij temperaturen tussen 5°C tot +30°C.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoede van Libert Paints worden afgeleid.

Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.