



Metallic

Beschrijving en bestemming van het product

Metallic is een glanzende watergebaseerde, hoogkwalitatieve acrylaatverf voor binnentoepassing op minerale ondergronden.

Metallic wordt gebruikt als afwerkingslaag gebruikmakend van decoratieve technieken.

Metallic heeft volgende eigenschappen:

- makkelijk verwerkbaar via verschillende decoratieve technieken
- snelle doordroging
- goede afwasbaarheid na droging
- geeft een metallic, chique uitzicht aan objecten
- goede hechting op minerale ondergronden mits gebruik van een geschikte primer

Bindmiddel

100 % zuivere acrylaatdispersie

Kleur

Beschikbaar in 25 zilver- en goudtinten volgens kleurenwaaier

Glans

Glanzend (>50 Gn bij 60°)

Technische gegevens

- **Densiteit:** 1.08 (± 0.1) g/cm³
- **Vaste-stof-gehalte:** 44 (± 2 %) in volume
41 (± 2 %) in gewicht
- **Droogtijden:** Stofvrij : 30 minuten
Droog : 2 uur
Overschilderbaar : minimum 8 uur
- **VOC:** < 25g/L
- **Theoretisch rendement:** 10-12 m²/L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.

Oppervlaktevoorbehandeling

Sterk zuigende en/of verpoederende ondergronden steeds vooraf fixeren met **Aquafix**. Diverse nieuwe ondergronden zoals gyproc, pleisterwerk, behangpapier, glasvezel, baksteen kunnen best eerst geschilderd worden met **Hydroprim** alvorens af te werken met **Metallic**. De kleur van de primer beïnvloedt het eindresultaat bij toepassing van technieken. Hou hiermee rekening bij het maken van je keuze van primer kleur.

Gebbruikswijze

Metallic kan met een stuctechniek aangebracht worden om metaalschakeringen te bekomen zonder extra te verdunnen. Andere decoratieve technieken zoals sponzen kan ook toegepast worden.

Rolapplicatie kan enkel worden toegepast op een licht gestructureerde ondergrond zoals reliëfbehang. Spuiten geeft het beste resultaat op een heel effen muur.

Pneumatisch: 15 - 20% verdunnen

Aircoat:

Type toestel : Wagner membraan pomp met spuittechniek AirCoat vb: SF23PlusAirCoat

Verdunnen : 5 à 7% met water

Spuittip : 1040 of 1140

Materiaaldruk : 100-120 bar

Luchtdruk : 2 bar

Het gereedschap wordt best onmiddellijk na de schilderwerken met leidingwater gereinigd.

Applicatievoorwaarden

Metallic kan worden aangebracht bij een temperatuur boven 5°C en een luchtvochtigheid van maximum 85%.

Stockagestabiliteit

Minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije, droge plaats.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.

Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.