



Resilox V1 Fixprim

Beschrijving en bestemming van het product

Fixeermiddel en primer in één product voor gevels. **Resilox V1 Fixprim** combineert uitstekende impregnerende en fixerende eigenschappen met een goed isolerend karakter.

Resilox V1 Fixprim kan met alle watergedragen Libert-gevelverven overgeschilderd worden en is de perfect grondlaag voor een V1-gevelverfsysteem als **Resilox V1 Quartz MFR** en/of **Resilox V1 Finish**.

Eigenschappen:

- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
- Uitstekende impregnatie
- Goede dekkraft
- Vlotte verwerking, spatvrij
- Lange open tijd

Kleur

Wit en alle kleuren vertrekkende van basis A en C via de kleurendispenser voor gebouwenverven

Glans

Mat: < 3 Gardner 85°

Technische gegevens

- **Densiteit:** 1.40 (± 0.05) g/cm³
- **Vaste-stof-gehalte:** 39 (± 2) % in volume
55 (± 2) % in gewicht
- **Droogtijden:** Stofvrij : 20 min
Droog: 2 u
Overschilderbaar: na 4 u (20°C)
- **VOC:** < 25 g/L
- **Theoretisch rendement:** 6-8 m²/L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuit- applicatie.

Oppervlaktevoorbereiding

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Stof en andere onzuiverheden verwijderen.
Schimmels, algen, mossen: **Fungex** aanbrengen + grondig nareinigen.
Bestaande verflagen: niet V1-verflagen verwijderen.

Tussenlaag bij scheuren of andere oppervlaktefouten: **Resilox V1 Quartz MFR**.
Eindlaag: 1 of 2 lagen **Resilox V1 Finish** of **Resilox V1 Quartz MFR** of andere watergedragen Libert gevelverven.

Gebruikswijze

Gebruiksklaar - het product moet niet afgedund worden.
Materiaal reiniging met water.

Applicatievoorwaarden

Verwerkingstemperatuur: $\geq 8^{\circ}\text{C}$.
Luchtvochtigheid: $\leq 85\%$.
Deze minimum voorwaarden worden tijdens droging en filmvorming de volgende 48 uur behouden.

Stockagestabiliteit

Minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.

Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.