



# Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

---

## Strato

---

### Beschrijving en bestemming van het product

---

**Strato** is de ideale verf voor signalisatie op het wegennet, alsook voor het merken van lijnen op vloeren van hangaars, opslagplaatsen, fabrieken en garages. Door haar speciale samenstelling en structuur is **Strato** bijzonder geschikt op alkalische ondergronden en op de asfalt mengsels die in de wegenbouw gebruikt worden.

**Strato** weerstaat goed aan verdunde zuren en alkaliën, autobenzine en water.

### Bindmiddel

---

Gewijzigde vinyl-chlorure harsen en speciale weekmakers.

### Pigment

---

Geel : loodchromaat en hulpmiddelen

Wit : titaandioxide type rutiel en hulpmiddelen.

### Kleur

---

Geel en wit.

### Glans

---

Mat

## Technische gegevens

---

- **Densiteit:**

Geel	:	1.64 (± 0.05) g/cm <sup>3</sup>
Wit	:	1.50 (± 0.05) g/cm <sup>3</sup>
- **Vaste-stof-gehalte:**

Geel	:	1 (± 2)% in volume – 31 ± 2% in gewicht
Wit	:	48 (± 2)% in volume – 31 ± 2% in gewicht
- **Droogtijden:**

stofvrij	:	5 minuten
kleefvrij	:	15 minuten
droog	:	1 uur
- **VOC:**

Geel	:	< 495 g/L
Cat A/i (< 500 g/L)	:	Wit : < 460 g/L
- **Theoretisch rendement:**

	:	4 à 8 m <sup>2</sup> /L
--	---	-------------------------

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.

## Oppervlaktevoorbereiding

---

Het oppervlak moet vrij gemaakt worden van de onzuiverheden met de daarvoor geschikte middelen.

## Gebruikswijze

---

Kan worden aangebracht met borstel, rol of spuit (bijvoorbeeld de spuitinstallaties zoals courant gebruikt voor wegsignalisatie).

Indien nodig verdunnen met **Thinner 16**.

Materiaal reinigen met **Thinner 16**.

## Applicatievoorwaarden

---

De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 5°C en de relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van het oppervlak moet 3°C hoger zijn dan het dauwpunt (vermijden van condensatie).

## Stockagestabiliteit

---

Minimum 2 jaar, gestockeerd op een droge plaats bij een temperatuur tussen de -20°C en +40°C, in de originele ongeopende verpakking.

## Veiligheidsmaatregelen

---

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

*De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: [www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com)*

### **Disclaimer**

*De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoede van Libert Paints worden afgeleid.*

*Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.*