



Supermat Plafond

Description et destination du produit

Supermat Plafond est une peinture acrylique, mat profond, pour plafonds, lavable, qui possède un bon pouvoir couvrant et présente un risque minime de superpositions et raccords apparents après application.

La peinture n'éclabousse pas et ne jaunit pas.

Supermat Plafond peut être appliquée sur différents supports tels que plafonds, et plus particulièrement sur du plâtre, plaques de plâtre à face cartonnée, cimenterie et béton.

Liant

Dispersion acrylique modifiée.

Pigment

Dioxyde de titane, silicate de magnésium et carbonate de calcium.

Teinte

Blanc.

Brillance

Mat profond (brillance 85 ° Gardner : < 2 %).

Renseignements techniques

- **Densité:** 1,48 (± 0,05) g/cm³
- **Extrait sec:** 43 (± 2) % en volume
62 (± 2) % en poids
- **Temps de séchage:** hors poussière : 30 minutes
(20°C – 40 micron) sec : 2 heures
recouvrable : minimum 5 heures
- **COV-valeur:** 20 g/L
- **Rendement théorique:** 8 – 10 m²/L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Prétraitement de surface

Le support doit toujours être propre et sec. Si la surface à recouvrir présente des fautes telles que fissures qui pourraient occasionner du suintement, il y a lieu de la réparer par des moyens appropriés. En cas de présence de moisissures, algues ou mousses, il y a lieu de traiter au préalable au **Fungex** (mode d'emploi : voir fiche technique). Ensuite, rincer abondamment et laisser sécher le support avant d'appliquer le système de peinture.

Sur des supports minéraux neufs et poreux, il est recommandé d'utiliser **Hydroprim** au préalable (mode d'emploi : voir fiche technique). Les supports poudreux doivent toujours être traités au préalable avec **Aquafix**.

Mode d'emploi

Sur des supports neufs, il y a lieu d'appliquer une couche d'**Aquafix** ou d'**Hydrofond** (diluée). Il est recommandé de rendre rugueux le support. Ensuite, l'on peut appliquer une couche de **Supermat Plafond** non diluée.

Sur d'anciens fonds (dispersions ou peintures alkydes) l'on obtiendra un excellent résultat avec une couche de **Supermat Plafond** (dilution : 5 % maximum). Il y a toutefois lieu de faire attention à l'adhérence sur une ancienne peinture alkyde dans une pièce humide (où il y a régulièrement de la condensation, telle qu'une salle de bain).

Supermat Plafond peut également être appliquée au pistolet airless (dilution : 5 % – 10 %).

Conditions d'application

Ne pas utiliser au-dessous de 5 °C ou lorsque l'humidité relative est supérieure à 85 %

Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et non-ouverts. Conserver à l'abri du gel et dans un endroit sec.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be

Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.

Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.