

De WILLCO VM 20 is de ideale voorspuitmortel voor alle WILLCO Grondlagen en de WILLCO Krabpleister. Voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Eigenschappen

Fabrieksmatig samengestelde minerale droge mortel van de mortelgroep DIN EN 998-1, op basis van hoogwaardige kwartzanden en Portlandcement.

Brandklasse	A1
Drukweerstand	12,0 N/mm ²
Densiteit van de vaste mortel	1,75 kg/dm ³
Wateropname	W0
Warmtegeleidingscoëfficiënt	1,08 W/(m.K)

Ondergrond

De WILLCO VM 20 hecht op alle droge, draagkrachtige minerale ondergronden. Mortelresten, losse delen, vuil, aanslag en uitbloeiingen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende ondergronden moeten voorgestreeken worden met WILLCO Mineraal Diepgrondering (tot 1 : 3 met water verdund) of grondig met water voornatten. Bij twijfelachtige ondergronden, gelieve onze technische dienst te raadplegen.

Verwerking

De WILLCO VM 20 kan met alle bekende spuitapparatuur worden aangebracht bv. Putzmeister S 5, PFT G4, Z B 3V-Putzknecht S 48, S 58 enz.

Bij verwerking met de hand wordt een zak droge mortel met ongeveer 5 à 7 liter zuiver water intensief gemengd.

Bij sterk- of verschillend zuigende ondergronden is een bijkomende voorbehandeling noodzakelijk. De WILLCO VM 20 dekkend rotsachtig spuiten of aanbrengen met de hand en ruw kammen.

De verse pleister moet beschermd worden tegen slagregen en een té snelle droging. Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C of op een bevroren ondergrond.

Verbruik

Ongeveer 4 kg/m²

Verpakking

Papier zakken van 30 kg.

Verdere informatie

Opslag

Materiaal droog bewaren !

Afval

Materiaalresten laten drogen en als werfafval deponeren.

Opmerkingen

De WILLCO Grondlagen of de WILLCO Krabpleister kunnen pas na volledige droging van de WILLCO VM 20 worden aangebracht.

De WILLCO VM 20 mag niet gemengd worden met bindmiddelen of toeslagstoffen. De verwerking moet geschieden volgens de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. De mortel reageert met vochtigheid sterk alkalisch. Daarom de huid en ogen beschermen. Indien nodig, met zuiver water spoelen!

Bij oogcontact, onmiddellijk een arts raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !