

De WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 worden gebruikt in combinatie met een aantal WILLCO Isolatiesystemen afgewerkt met WILLCO Sierpleisters of steenstrippen.

De WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 kunnen aangebracht worden op elke draagkrachtige, propere, droge en effen ondergrond zoals bv. metselwerk, beton, goed hechtende oude bepleisteringen, goede hechtende verven enz.

Voor alle gebouwhoogten inzetbaar in zover het brandattest het toelaat.

Productbeschrijving

Eigenschappen

Isolatiemateriaal uit geëxpandeerd polystyreen, met grafiet aan toegevoegd. Geproduceerd volgens DIN EN 13163, te gebruiken als gevelisolatie. Met een verbeterde warmtegeleidingscoëfficiënt. In blok geschuimd, maatzeiker, loodrecht, rechte kanten, opgeslagen en krimp vrij, vormvast, verandert niet onder invloed van veroudering, dampdoorlatend.

De WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 zijn milieuvriendelijk. Bij het produceren worden noch FCKW (Chloorfluorkoolwaterstoffen) noch HFCKW (Gedeeltelijk gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen) gebruikt.

De WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 hebben, in vergelijking met de standaard polystyreen isolatieplaten, een geringere dynamische stijfheid waardoor men ook een betere akoestische isolatie bekommt. Dikkere plaatdikten en grotere geïsoleerde oppervlakten hebben ook een positieve invloed op de akoestische isolatie.

Afmetingen	100 x 50 cm
Dikte van de isolatieplaten	10 tot 200 mm (andere diktes op aanvraag)
Randafwerking	Stomp (tand en groef op aanvraag)
Toepassingsgebied volgens DIN 4108, deel 10	Te bepleisteren buitengevelisolatie
Warmtegeleidingscoëfficiënt	Nominale waarde $\lambda_D = 0,031$ W/(mK) Beoordelingswaarde $\lambda = 0,032$ W/(mK) volgens DIN 4108-4 in combinatie met Z-23.15-1419
Dampdiffusieweerstand	$\mu = 20/50$ volgens DIN EN 13163
Treksterkte loodrecht op de plaat	≥ 100 kPa (kN/m ²) volgens DIN EN 1607
Minimale volumieke massa (densiteit)	PS 15 SE > 15 kg/m ³ volgens DIN 53420
Brandklasse volgens DIN 4102	B1 (Brandvertragend)
Brandreactieklasse ETICS-systeem volgens NBN EN 13501-1	B-s1,d0
CE-identificatiecode	EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(70,-)2-BS100-DS(N)2-TR100-SS50-GM1000

Voorbehandeling van de ondergrond

Ondergrond grondig reinigen en loszittende delen verwijderen zodanig dat men een draagkrachtige, vaste, propere en droge ondergrond bekommt.

Losse pleisterlagen verwijderen. Gaten en grote oneffenheden eerst plaatselijk uitvullen.

Sterk zuigende, zanderige, stoffige of krijtende ondergronden diepgronderen met de WILLCO Mineraal Diepgrondering .

Glanzende, niet zuigende ondergronden moeten eerst ruw gemaakt worden. Olie of andere stoffen die geen hechting toelaten, moeten zorgvuldig verwijderd worden. Ondergronden die reeds behandeld werden met minerale-, dispersie of acrylaathars verven moeten – na technisch advies – op de juiste manier voorbehandeld worden.

Verwerking

Snijden van de isolatieplaten

De WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 laten zich snel, precies en gemakkelijk snijden met een zaag, mes of snijmachine voor polystyreen isolatieplaten.

Kleven van de isolatieplaten

Het kleven van de WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 is afhankelijk van het soort WILLCO Isolatiesysteem en van de ondergrond. Zie de technische fiches van de desbetreffende WILLCO Kleefmortel (WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel, WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel *Multilight Plus*, WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof ...). Minimum 40 % van de achterkant van de isolatieplaat moet bedekt zijn met kleefmortel (minimum 60% bij het isolatiesysteem WILLCO Iso&Stripes). De dikte van de kleefmortel op de plaat en het verbruik van de kleefmortel zijn afhankelijk van de ondergrondtoleranties. Hierbij kunnen probleemloos oneffenheden van ongeveer 1 cm uitgevuld worden; oneffenheden tot ongeveer 2 cm kunnen uitgevuld worden indien een supplementaire mechanische verankering toegepast wordt. Enkel bij effen, gladde ondergronden kan men de kleefmortel dun gekamd op de volledige achterkant van de isolatieplaat aanbrengen.

Het is noodzakelijk om te vermijden dat er kleefmortel tussen de naden van de isolatieplaten komt, dit om koude bruggen te vermijden. Het kleven van de WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 gebeurt van onder naar boven, plaat tegen plaat, in verband, vlucht- en loodrecht, effen. Overgangen tussen verschillende ondergronden of gevaarlijke punten moeten minimum 10 cm door de isolatieplaten overlapt worden. Uitzettingsvoegen in de ondergrond respecteren!

Pluggen van de isolatieplaten

Bij voldoende draagkrachtige en propere ondergronden is het niet nodig om de WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 extra mechanisch te bevestigen.

Bij niet draagkrachtige ondergronden en plafonds is het noodzakelijk om de isolatieplaten ook mechanisch te bevestigen met de WILLCO Pluggen.

Ook bij het isolatiesysteem WILLCO Iso&Stripes moeten de WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 steeds extra mechanisch bevestigd worden.

Temperatuur

Niet onder + 5°C (temperatuur van de lucht en van de ondergrond). Niet aanbrengen bij té sterk zonlicht of wanneer vorst verwacht wordt.

Gezien de grijze kleur van de WILLCO Neopor Isolatieplaten 032, moet de gevel tijdens de verwerking zorgvuldig beschermd worden tegen zonlicht door middel van zeilen aan de stelling! Dit om een té grote opwarming en de daarmee gepaard gaande vervorming van de isolatieplaten te vermijden. Daarom ook de WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 zo snel mogelijk uitvlakken en bewapenen !

Afwerken van de isolatieplaten

De WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 minimum 3 dagen laten drogen. Oneffenheden wegschaven met een WILLCO Schaaf voor Isolatieplaten. Open voegen tussen de isolatieplaten opvullen met isolatierepen of met WILLCO Pistoelshuim.

Verdere informatie

Opslag

De WILLCO Neopor Isolatieplaten 032 droog, beschermd tegen vochtigheid en zonnestralen opslaan.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

