



Voor het verstevigen van zandende of krijtende minerale ondergronden en voor het voorstrijken van ongelijkmatig zuigende minerale ondergronden. Kan ook gebruikt worden voor het aanlengen van de WILLCO Silicaatsierpleisters en de WILLCO Silicaatverven.

Kan niet aangebracht worden op gipsondergronden.

Productbeschrijving

Eigenschappen

Diepgrondering voor de WILLCO Silicaatsierpleisters en de WILLCO Silicaatverven.

Dichtheid	Ongeveer 1,05 kg/dm ³
VOC-gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l Dit product bevat max. < 1 g/l.
Bindmiddel	Kaliwaterglas
Glansgraad	Mat
Kleur	Melkachtig, kleurloos na droging

Voorbehandeling van de ondergrond

Ondergrond grondig reinigen en loszittende delen verwijderen zodanig dat men een propere en droge ondergrond bekomt. Ondergrond moet goed droog zijn.

Verwerking

De WILLCO Silicaat Diepgrondering mag onverdund verwerkt worden. Met een borstel goed dekkend aanbrengen. Onder normale omstandigheden is één laag voldoende. Enkel bij zeer poreuze en extreem zuigende ondergronden is het aan te bevelen om twee lagen nat in nat aan te brengen.

Verbruik

Ongeveer 200 à 300 ml/m².

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

Reinigen van de werktuigen

Direct na het gebruik met water reinigen.

Temperatuur

Niet onder + 8°C (temperatuur van de lucht en van de ondergrond). De ondergrond moet vorstvrij zijn. Niet verwerken bij té sterk zonlicht.

Droogtijd

Bij 20° C en 65 % luchtvochtigheid is er een droogtijd van ongeveer 12 uur.

Navolgende toplagen enkel aanbrengen na volledige droging van de WILLCO Silicaat Diepgrondering.

Verpakking

Plastiek emmers van 10 liter.

Verdere informatie

Opmerking

Aangezien de WILLCO Silicaat Diepgrondering licht bijtend is, moeten glas, vensterbanken, klinkers, keramiek, kunst- en natuursteen enz. zorgvuldig afgedekt worden. Ook ogen en huid beschermen !

Opgepast !

Irriteert de huid en de ogen.

Veiligheidsvoorschriften

- contact met ogen en huid vermijden.
- bij contact met de ogen, grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
- bij contact met de huid, direct grondig wassen met water.
- bij verwerking, gebruik maken van handschoenen en speciale bril.

Opslag

Emmers goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht. Minimum 1 jaar houdbaar in de originele gesloten verpakking.

Afval

Uitgehard materiaal kan als gewoon huisvuil behandeld worden. Niet uitgehard materiaal mengen met cement en laten drogen.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !